

PRIMER G

Primaire à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse sans solvant à très faible émission de COV



DOMAINE D'APPLICATION

- Primaire d'accrochage pour enduit de lissage ou ragréage MAPEI sur supports absorbants à base de ciment.
- Primaire d'accrochage avant application du système de protection à l'eau sous carrelage MAPEI (**Mapegum WPS**).
- Primaire d'interposition sur supports à base de plâtre et dérivés ou chape anhydrite avant application d'un mortier-colle MAPEI.
- Couche de fond avant la pose d'un revêtement mural (papier peint ou textile).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sans solvant : à très faible émission de COV
- Couleur bleue
- Prêt à l'emploi
- Application facile
- Séchage rapide

Supports admissibles

- **Sol**
 - Chape ciment
 - Dalle béton
 - Chape anhydrite
 - Chape sèche
- **Mur**
 - Carreau de plâtre
 - Enduit de plâtre
 - Plaque de plâtre cartonné
 - Carreau de brique
 - Béton cellulaire
 - Enduit de ciment

Autres supports : nous consulter

Préparation du support

Éliminer toute substance susceptible de nuire à l'adhérence par tout moyen adapté. Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, non sujets à des remontées d'humidité, non fissurés, conformes... aux exigences du DTU ou CPT dont relève le revêtement final :

- DTU 53.12 «Préparation du support et revêtements de sol souple»
- DTU 51.2 «Parquets collés»
- CPT 3578 «Chapes fluides à base de sulfate de calcium»
- CPT 3527 «Pose collée de carrelage sur chape sulfate de calcium»
- CPT 3756 «SPEC Résine»
- CPT 3635 «Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Travaux neufs ou à l'avis technique du support ou du revêtement.

Application

Primer G s'applique à la brosse ou au rouleau en couche continue.
Attendre le séchage complet de **Primer G** (minimum 30 min. à + 20°C) avant recouvrement.
Avant application de **Planex**, **Primer G** s'utilise en deux passes diluées de moitié avec de l'eau.

Nettoyage

Le produit frais se nettoie à l'eau.

CONSOMMATION

100 à 200 g/m² en fonction de la porosité du support.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 25, 10, 5 et 1 kg. Citerne de 1000 litres.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré. CRAINT LE GEL.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site web www.mapei.com
PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance :	liquide
Couleur :	bleu ciel
Masse volumique (g/m ³) :	1,01
pH :	8
Extrait sec (%) :	18
GEV EMICODE (selon la norme EN ISO 16000 - 3, 6, 9, 11 et CEN/TS 165516) :	EC1 Plus - très faible émission de COV
VOC maximum selon la norme 2004/42/EC :	0 g/l

DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % HR)

Température d'application :	de + 5°C à + 35°C
Délai de séchage minimum :	30 minutes

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.
Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

532-03-2022 F(FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et des illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon.

